



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 100 40 223 A 1**

51 Int. Cl. 7:
C 09 D 5/03
C 09 D 5/46
C 08 G 18/80
C 09 D 5/12

21 Aktenzeichen: 100 40 223 2
22 Anmeldetag: 17. 8. 2000
43 Offenlegungstag: 7. 3. 2002

DE 100 40 223 A 1

71 Anmelder:
BASF Coatings AG, 48165 Münster, DE
74 Vertreter:
Dres. Fitzner & Münch, 40878 Ratingen

72 Erfinder:
Ott, Günther, Dr., 48167 Münster, DE; Woltering,
Joachim, Dr., 48159 Münster, DE; Röckrath, Ulrike,
Dr., 48308 Senden, DE

56 Entgegenhaltungen:
DE 196 31 269 A1
DE 196 22 878 A1
DE 196 17 086 A1
US 44 54 317
US 44 19 513
EP 06 46 608 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

57 Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, enthaltend feste und/oder hochviskose, unter Lagerungs- und Anwendungsbedingungen dimensionsstabile Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 µm und einer maximalen Teilchengröße von 30 µm, wobei die Partikel mindestens ein Bindemittel und mindestens ein Vernetzungsmittel enthalten, wobei als Vernetzungsmittel
(A) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das weiche Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, und
(B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, oder alternativ
(A/B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das sowohl weiche als auch harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, verwendet wird oder werden, sowie ihre Verwendung für die Herstellung von Klarlackierungen für die Automobil- und die Automobilreparaturlackierung, die Lackierung von Möbeln, Fenstern, Türen und Bauwerken im Innen- und Außenbereich sowie die industrielle Lackierung, inklusive Coil Coating, Container Coating und die Beschichtung oder Imprägnierung von elektrotechnischen Bauteilen.

→ Kein Polyurethanpolyol

DE 100 40 223 A 1

- [0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine neue, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, welche eine Strukturviskosität aufweist. Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung ein neues Verfahren zur Herstellung dieser Pulverklarlack-Slurry. Nicht zuletzt betrifft die Erfindung die Verwendung der neuen Pulverklarlack-Slurry für die Herstellung von Klarlackierungen für die Automobilerst- und die Automobilreparaturlackierung, die industrielle Lackierung, inklusive Coil Coating, Container Coating und Beschichtung oder Imprägnierung von elektrotechnischen Bauteilen, die Lackierung von Möbeln, Fenster, Türen und Bauwerken im Innen- und Außenbereich.
- [0002] Aus der internationalen Patentanmeldung WO 00/15721 ist eine von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry bekannt, die feste sphärische Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 µm und einer maximalen Teilchengröße von 30 µm enthält, wobei die Pulverklarlack-Slurry einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g, einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g und eine Viskosität von (i) 50 bis 1000 mPas bei einer Scherrate von 1000 s⁻¹, (ii) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s⁻¹ und (iii) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s⁻¹ aufweist. Diese bekannten Pulverklarlack-Slurry enthält als Vernetzungsmittel ein blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, das mit Trimethylolpropan im Molverhältnis von 3 : 1 zu einem Urethangruppen enthaltenden Trimeren umgesetzt wurde, wonach die verbleibenden freie Isocyanatgruppen mit 3,5-Dimethylpyrazol blockiert wurden.
- [0003] Auf Seite 11, Zeilen 23 bis 25, der internationalen Patentanmeldung WO 00/15721 wird darauf verwiesen, daß auch die in den Patentanmeldungen DE 196 17 086 A1, DE 196 31 269 A1 oder EP 0 004 571 A1 beschriebenen blockierten Polyisocyanate eingesetzt werden können. Insbesondere werden darin blockierte Polyisocyanate auf der Basis von Hexamethyldiisocyanat, Butandiisocyanat, Isophorondiisocyanat, hydriertem und nicht hydriertem Toluylendiisocyanat, Xylyldiisocyanat, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat, 3(4)-Isocyanatomethyl-1-methylcyclohexylisocyanat vorgeschlagen. Es wird läßt sich jedoch kein Bezug zwischen der Struktur der Polyisocyanate und der Neigung zum Weißanlaufen von Klarlackierungen auf der Basis der bekannten Pulverklarlack-Slurry herstellen.
- [0004] Die bekannte Pulverklarlack-Slurry ist mit einer vergleichsweise geringen Anzahl an Verarbeitungsschritten herstellbar. Dabei weist sie aufgrund ihrer typischen Pulverslurryeigenschaften mit Restlösemittelgehalten von < 1% und ihren geringen Partikelgrößen ein vorteilhaftes Applikationsverhalten auf. Sie trocknet nach der Applikation während der Abdunstphase bei Raumtemperatur oder leicht erhöhter Temperatur pulverförmig auf. Nach dem Einbrennen resultieren kocherfreie Klarlackierungen von hohem Glanz mit Trockenschichtdicken von ca. 40-60 µm.
- [0005] Bei Feuchtebelastung, beispielsweise in Schwitzwasserkonstantklima oder im Heißwassertest, neigen die Klarlackierungen jedoch zu einer Weißverfärbung (Weißanlaufen), die ihre breite Anwendung insbesondere im Automobilsektor beeinträchtigt.
- [0006] Eine vergleichbare Pulverklarlack-Slurry wird in der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung DE 100 01 442,9 beschrieben.
- [0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine neue Pulverklarlack-Slurry zur Verfügung zu stellen, welche nach wie vor alle Vorteile der Pulverklarlack-Slurry des Standes der Technik aufweist, die aber nach Feuchtebelastung nicht mehr weiß anläuft.
- [0008] Demgemäß wurde die neue, strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry gefunden, enthaltend feste und/oder hochviskose, unter Lagerungs- und Anwendungsbedingungen dimensionsstabile Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 µm und einer maximalen Teilchengröße von 30 µm, wobei die Partikel mindestens ein Bindemittel und mindestens ein Vernetzungsmittel enthalten, wobei als Vernetzungsmittel
- (A) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das weiche Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, und
- (B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden,
- oder alternativ
- (A/B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das sowohl weiche als auch harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden.
- verwendet wird oder werden.
- [0009] Im folgenden wird die neue, strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry der Kürze halber als "erfindungsgemäße Slurry" bezeichnet.
- [0010] Im Hinblick auf den Stand der Technik war es überraschend und für den Fachmann nicht vorhersehbar, daß die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe mit Hilfe von Vernetzungsmitteln gelöst werden konnte, durch die harte und weiche Segmente in die dreidimensionalen Netzwerke der aus der erfindungsgemäßen Slurry hergestellten Klarlackierungen eingeführt werden. Ganz im Gegenteil, stand im Hinblick auf den Stand der Technik zu erwarten, daß die Verwendung solcher Vernetzungsmittel ohne Auswirkung auf die Neigung zum Weißanlaufen sein sollte, da aus dem Stand der Technik kein entsprechender Zusammenhang herleitbar war.
- [0011] Die erfindungswesentlichen Bestandteile der erfindungsgemäßen Slurry sind die Vernetzungsmittel (A), durch die weiche Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, und die Vernetzungsmittel (B), durch die harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden. Anstelle oder zusätzlich zu diesen Vernetzungsmitteln (A) und (B) können auch Vernetzungsmittel (A/B) verwendet werden, durch die sowohl weiche als auch harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden.

- [0012] Da die Vernetzungsmittel (A) und (B) einfacher herstellbar sind als die Vernetzungsmittel (A/B) und sowohl über die Struktur als auch über die Mengenverhältnisse den Erfordernissen des Einzelfalls leichter angepaßt werden können, wird ihnen den Vorzug gegeben
- [0013] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden unter weichen Segmenten, Molekülbausteine verstanden, die als Bestandteil dreidimensionaler Netzwerke deren Glasübergangstemperatur T_g erniedrigen. Unter harten Segmenten werden dagegen Molekülbausteine verstanden, die als Bestandteil dreidimensionaler Netzwerke deren Glasübergangstemperatur T_g erhöhen.
- [0014] Beispiele geeigneter harter und weicher Segmente sind zweibindige organische Reste
- [0015] Beispiele geeigneter weicher zweibindiger organischer Reste sind substituierte oder unsubstituierte, bevorzugt unsubstituierte, lineare oder verzweigte, vorzugsweise lineare, Alkandiyl-Reste mit 4 bis 20, bevorzugt 5 bis 10 und insbesondere 6 Kohlenstoffatomen.
- [0016] Beispiele gut geeigneter linearer Alkandiyl-Reste sind Tetramethylen, Pentamethylen, Hexamethylen, Heptamethylen, Octamethylen, Nonan-1,9-diyl, Decan-1,10-diyl, Undecan-1,11-diyl, Dodecan-1,12-diyl, Tridecan-1,13-diyl, Tetradecan-1,14-diyl, Pentadecan-1,15-diyl, Hexadecan-1,16-diyl, Heptadecan-1,17-diyl, Octadecan-1,18-diyl, Nonadecan-1,19-diyl oder Eicosan-1,20-diyl, bevorzugt Tetramethylen, Pentamethylen, Hexamethylen, Heptamethylen, Octamethylen, Nonan-1,9-diyl, Decan-1,10-diyl, insbesondere Hexamethylen.
- [0017] Als Substituenten kommen alle organischen funktionellen Gruppen in Betracht, welche im wesentlichen inert sind, d. h., daß sie keine Reaktionen mit den Vernetzungsmitteln (A), (B) und (A/B) oder anderen Bestandteilen der erfindungsgemäßen Slurry eingehen
- [0018] Beispiele geeigneter inerte organischer Reste sind Halogenatome, Nitrogruppen, Nitrilgruppen oder Alkoxygruppen.
- [0019] Die harten zweibindigen organischen Reste sind aromatische oder cycloaliphatische Reste. Im Hinblick auf die Witterungsstabilität der erfindungsgemäße Klarlackierung werden vorzugsweise cycloaliphatische Reste verwendet. Von diesen sind wiederum substituierte oder unsubstituierte, vorzugsweise unsubstituierte, Cycloalkandiyl-Reste mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen vorteilhaft und werden deshalb erfindungsgemäß bevorzugt verwendet.
- [0020] Beispiele gut geeigneter Cycloalkandiyl-Reste mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen sind Cyclobutan-1,3-diyl, Cyclopentan-1,3-diyl, Cyclohexan-1,3- oder -1,4-diyl, Cycloheptan-1,4-diyl, Norbornan-1,4-diyl, Adamantan-1,5-diyl, Decalin-diyl, 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1,5-diyl, 1-Methylcyclohexan-2,6-diyl, Dicyclohexylmethan-4,4'-diyl, 1,1'-Dicyclohexan-4,4'-diyl oder 1,4-Dicyclohexylhexan-4,4'-diyl, insbesondere 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1,5-diyl oder Dicyclohexylmethan-4,4'-diyl
- [0021] Beispiele geeigneter Substituenten sind die vorstehend beschriebenen
- [0022] Erfindungsgemäß kommen alle Vernetzungsmittel (A) in Betracht, durch die mindestens eines, vorzugsweise mindestens zwei und insbesondere mindestens drei der vorstehend beschriebenen weichen Segmente in die Klarlackierungen eingeführt werden.
- [0023] Erfindungsgemäß kommen alle Vernetzungsmittel (B) in Betracht, durch die mindestens eines, vorzugsweise mindestens zwei und insbesondere mindestens drei der vorstehend beschriebenen harten Segmente in die Klarlackierungen eingeführt werden
- [0024] Des weiteren kommen alle Vernetzungsmittel (A/B) in Betracht, durch die mindestens eines, vorzugsweise mindestens zwei, der vorstehend beschriebenen weichen Segmente und mindestens eines, vorzugsweise eines, der vorstehend beschriebenen harten Segmente oder mindestens eines, vorzugsweise eines, der vorstehend beschriebenen weichen Segmente und mindestens eines, vorzugsweise mindestens zwei, der vorstehend beschriebenen harten Segmente eingeführt werden.
- [0025] Aufgrund ihrer strukturellen Vielfalt und ihrer leichten Erhältlichkeit bieten blockierte Polyisocyanate, die die vorstehend beschriebenen Segmente enthalten besondere Vorteile und werden deshalb erfindungsgemäß ganz besonders bevorzugt als Vernetzungsmittel (A) und (B) und/oder (A/B) verwendet.
- [0026] Geeignete blockierte Polyisocyanate (A) und (B) oder (A/B) weisen hinsichtlich der blockierten Isocyanatgruppen eine Funktionalität von > 2 , vorzugsweise 2,1 bis 10, bevorzugt 2,5 bis 8, besonders bevorzugt 2,8 bis 6, ganz besonders bevorzugt 3 bis 5 und insbesondere 3 bis 4 auf.
- [0027] Vorzugsweise werden die blockierte Polyisocyanate (A) und (B) oder (A/B) aus Diisocyanaten, die die entsprechenden Segmente enthalten hergestellt.
- [0028] Beispiele geeigneter Polyisocyanate, die der Herstellung der blockierte Polyisocyanate (A) oder (A/B) dienen, sind Tetramethyldiisocyanat, Pentamethyldiisocyanat oder Hexamethyldiisocyanat, insbesondere Hexamethyldiisocyanat.
- [0029] Beispiele geeigneter Polyisocyanate, die der Herstellung der blockierte Polyisocyanate (B) oder (A/B) dienen, sind Isophorondiisocyanat oder 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, insbesondere Isophorondiisocyanat.
- [0030] Die Diisocyanate werden mit Hilfe üblicher und bekannter Reaktionen in Polyisocyanate umgewandelt. Die resultierenden Polyisocyanate sind Oligomere, die Isocyanurat-, Biuret-, Allophanat-, Iminoxadiazindion-, Urethan-, Carbodiimid-, Harnstoff und/oder Uretdiongruppen enthalten. Beispiele geeigneter Herstellungsverfahren sind beispielsweise aus den Patentschriften und Patentanmeldungen CA 2,163,591 A1, US 4,419,513 A, US 4,454,317 A, EP 0 646 608 A1, US 4,801,675 A1, EP 0 183 976 A1, DE 40 15 155 A1, EP 0 303 150 A1, EP 0 496 208 A1, EP 0 524 500 A1, EP 0 566 037 A1, US 5,258,482 A, US 5,290,902 A, EP 0 649 806 A1, DE 42 29 183 A1 oder EP 0 531 820 A bekannt.
- [0031] Ganz besonders bevorzugt werden die Oligomeren von Hexamethyldiisocyanat und von Isophorondiisocyanat verwendet.
- [0032] Die Polyisocyanate werden desweiteren mit geeigneten Blockierungsmitteln blockiert. Beispiele geeigneter Blockierungsmittel sind

i) Phenole wie Phenol, Cresol, Xylenol, Nitrophenol, Chlorophenol, Ethylphenol, t-Butylphenol, Hydroxybenzoe-

säure, Ester dieser Säure oder 2,5-di-tert-Butyl-4-hydroxytoluol;

ii) Lactame, wie ϵ -Caprolactam, δ -Valerolactam, γ -Butyrolactam oder β -Propiolactam;

iii) aktive methylenische Verbindungen, wie Diethylmalonat, Dimethylmalonat, Acetessigsäureethyl- oder -methylester oder Acetylaceton;

iv) Alkohole wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, t-Butanol, n-Amylalkohol, t-Amylalkohol, Laurylalkohol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, Ethylenglykolmonopropylether, Diethylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Propylenglykolmonomethylether, Methoxymethanol, Trimethylolpropan, Glycerin, Glykolsäure, Glykolsäureester, Milchsäure, Milchsäureester, Methylolharnstoff, Methylolmelamin, Diacetonalcohol, Ethylenchlorhydrin, Ethylenbromhydrin, 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,4-Cyclohexyldimethanol oder Acetocyanhydrin;

v) Mercaptane wie Butylmercaptan, Hexylmercaptan, t-Butylmercaptan, t-Dodecylmercaptan, 2-Mercaptobenzothiazol, Thiophenol, Methylthiophenol oder Ethylthiophenol;

vi) Säureamide wie Acetoanilid, Acetoanisidinamid, Acrylamid, Methacrylamid, Essigsäureamid, Stearinsäureamid oder Benzamid;

vii) Imide wie Succinimid, Phthalimid oder Maleimid;

viii) Amine wie Diphenylamin, Phenyl-naphthylamin, Xylidin, N-Phenylxylidin, Carbazol, Anilin, Naphthylamin, Butylamin, Dibutylamin oder Butylphenylamin;

ix) Imidazole wie Imidazol oder 2-Ethylimidazol;

x) Harnstoffe wie Harnstoff, Thioharnstoff, Ethylenharnstoff, Ethylenthioharnstoff oder 1,3-Diphenylharnstoff;

xi) Carbamate wie N-Phenylcarbamidsäurephenylester oder 2-Oxazolidon;

xii) Imine wie Ethylenimin;

xiii) Oxime wie Acetonoxim, Formaldoxim, Acetaldoxim, Acetoxim, Methylthylketoxim, Diisobutylketoxim, Diacetylmonoxim, Benzophenonoxim oder Chlorhexanonoxime;

xiv) Salze der schwefeligen Säure wie Natriumbisulfit oder Kaliumbisulfit;

xv) Hydroxamsäureester wie Benzylmethacrylohydroxamat (BMH) oder Allylmethacrylohydroxamat; oder

xvi) substituierte Pyrazole oder Triazole; sowie

xvii) Gemische dieser Blockierungsmittel.

[0033] Besonders bevorzugt werden substituierte Pyrazole (xvi) wie 3,4-Dimethyl- und/oder 3,5-Dimethylpyrazol oder Gemische (xvii) aus 3,4-Dimethyl- und/oder 3,5-Dimethylpyrazol und Trimethylolpropan verwendet

[0034] Ein Beispiel für ein ganz besonders gut geeignetes blockiertes Polyisocyanat (A) ist das Trimere oder Cyanurat von Hexamethylen-diisocyanat, das mit 3,5-Dimethylpyrazol blockiert ist.

[0035] Ein Beispiel für ein ganz besonders gut geeignetes blockiertes Polyisocyanat (B) ist das Umsetzungsprodukt von Isophorondiisocyanat und Trimethylolpropan im Molverhältnis 3 : 1, dessen freie Isocyanatgruppen mit 3,5-Dimethylpyrazol blockiert sind.

[0036] Der Gehalt der Partikel der erfindungsgemäßen Slurry an den vorstehend beschriebenen Vernetzungsmitteln kann sehr breit variieren und richtet sich in erster Linie nach der Anzahl der komplementären reaktiven funktionellen Gruppen in den Bindemitteln und der Funktionalität der Vernetzungsmittel. Vorzugsweise enthält die erfindungsgemäße Slurry, bezogen auf ihren Festkörper, 5 bis 60, bevorzugt 15 bis 55, besonders bevorzugt 20 bis 50, ganz besonders bevorzugt 25 bis 50 und insbesondere 30 bis 45 Gew.-% der Vernetzungsmittel.

[0037] Dabei kann das Mischungsverhältnis von Vernetzungsmitteln (A) zu Vernetzungsmitteln (B) ebenfalls breit variieren. Vorzugsweise liegt das Äquivalentverhältnis bei (A) (B) bei 10 : 1 bis 1 : 10, bevorzugt 9 : 1 bis 1 : 5, besonders bevorzugt 8 : 1 bis 1 : 4, ganz besonders bevorzugt 6 : 1 bis 1 : 2 und insbesondere 4 : 1 bis 1 : 1.

[0038] Außer den vorstehend beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Vernetzungsmitteln (A) und (B) und/oder (A/B) kann die erfindungsgemäße Slurry noch mindestens ein weiteres übliches und bekanntes Vernetzungsmittel in untergeordneten Mengen enthalten, d. h., daß das Vernetzungsverhalten der erfindungsgemäßen Slurry in der Hauptsache von den vorstehend beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Vernetzungsmitteln bestimmt wird. Vorzugsweise beträgt die Menge an zusätzlichen Vernetzungsmitteln bis zu 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Vernetzungsmitteln. Beispiele geeigneter zusätzlicher Vernetzungsmittel sind Tris(alkoxycarbonylamino)triazine, wie sie in den Patentschriften US 4,939,213 A, US 5,084,541 A oder US 5,288,865 A oder in der europäischen Patentanmeldung EP 0 604 922 A1 beschrieben werden.

[0039] Für die erfindungsgemäße Slurry ist es des weiteren wesentlich, daß die mittlere Teilchengröße der festen Partikel bei 0,8 bis 20 μm , und besonders bevorzugt bei 3 bis 15 μm liegt. Unter mittlerer Teilchengröße wird der nach der Laserbeugungsmethode ermittelte 50%-Medianwert verstanden, d. h., 50% der Partikel haben einen Teilchendurchmesser \leq dem Medianwert und 50% der Partikel einen Teilchendurchmesser \geq dem Medianwert.

[0040] Slurries mit derartigen mittleren Teilchengrößen und einem Lösemittelgehalt von $< 1\%$ weisen ein besseres Applikationsverhalten auf und zeigen bei den applizierten Filmstärken von $> 30 \mu\text{m}$, wie sie derzeit in der Automobilindustrie bei der Endlackierung von Automobilen praktiziert werden, eine – wenn überhaupt – nur geringe Neigung zu Kochern und zum "mudcracking".

[0041] Die Teilchengröße findet ihre obere Begrenzung dann, wenn die Partikel aufgrund ihrer Größe beim Einbrennen nicht mehr vollständig verlaufen können, und damit der Filmverlauf negativ beeinflusst wird. In Fällen geringerer Ansprüche an das Aussehen kann sie jedoch auch höher liegen. Als Obergrenze werden 30 μm sinnvoll erachtet, da ab dieser Teilchengröße mit einer Verstopfung der Sprühdüsen und Förderaggregate der hochempfindlichen Applikationsapparaturen zu rechnen ist.

[0042] Die in der erfindungsgemäßen Slurry enthaltenen Partikel sind fest und/oder hochviskos. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet "hochviskos", daß sich die Partikel unter den üblichen und bekannten Bedingungen der Lagerung und der Anwendung von Pulverklarlack-Slurries im wesentlichen wie feste Partikel verhalten.

[0043] Die in erfindungsgemäßen Slurry enthaltenen Partikel sind außerdem dimensionsstabil. Im Rahmen der vorlie-

genden Erfindung bedeutet "dimensionsstabil", daß die Partikel unter den üblichen und bekannten Bedingungen der Lagerung und der Anwendung von Pulverlack- oder Slurrys weder agglomerieren noch in kleinere Partikel zerfallen, sondern auch unter dem Einfluß von Scherkräften im wesentlichen ihre ursprünglichen Form bewahren.

[0044] Die erfindungsgemäße Slurry ist frei von organischen Lösemitteln. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet dies, daß sie einen Restgehalt an flüchtigen Lösemitteln von < 1 Gew.-%, bevorzugt < 0,5 Gew.-% und besonders bevorzugt < 0,2 Gew.-% hat. Erfindungsgemäß ist es von ganz besonderem Vorteil, wenn der Restgehalt unterhalb der gaschromatographischen Nachweisgrenze liegt.

[0045] In gleicher Weise ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Angabe "frei von externen Emulgatoren" zu verstehen.

[0046] Die vorstehend beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Teilchengrößen werden auch ohne Zuhilfenahme von zusätzlichen externen Emulgatoren erhalten, wenn das Bindemittel einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen, entsprechend einer mittleren Säurezahl oder Amin-Zahl von 3 bis 56 g KOH/g Festkörper (MEQ-Säure oder -Amin von 0,05 bis 1,0 meq/g Festkörper), vorzugsweise bis 28 (MEQ-Säure oder -Amin: 0,5) und insbesondere bis 17 (MEQ-Säure oder -Amin: 0,3), enthält.

[0047] Es wird vorzugsweise ein niedriger Gehalt solcher Gruppen angestrebt, da bei Verwendung der gebräuchlichen Vernetzungsmittel, wie zum Beispiel blockierten Polyisocyanaten, freie Gruppen dieser Art im Film zurückbleiben und diese die Festigkeit gegenüber Umweltstoffen und Chemikalien vermindern können. Andererseits muß der Säuregruppengehalt noch genügend hoch sein, um die gewünschte Stabilisierung zu gewährleisten.

[0048] Die Ionen bildenden Gruppen werden mit Hilfe von Neutralisationsmitteln zu 100% oder auch nur zu < 100% teilneutralisiert. Die Menge des Neutralisationsmittels wird in der Weise gewählt, daß der MEQ-Wert der erfindungsgemäßen Slurry unterhalb 1, vorzugsweise unterhalb 0,5 und insbesondere unterhalb 0,3 meq/g Festkörper liegt. Erfindungsgemäß ist es von Vorteil, wenn die Menge des Neutralisationsmittels mindestens einem MEQ-Wert von 0,05 meq/g Festkörper entspricht.

[0049] Die chemische Natur des Bindemittels ist daher in der Regel nicht beschränkend, solange hierin Ionen bildende Gruppen enthalten sind, die über eine Neutralisation in Salzgruppen überführbar sind und dadurch eine ionische Stabilisierung der Partikel in Wasser übernehmen können.

[0050] Als Anionen bildende Gruppen kommen Säuregruppen wie Carbonsäure-, Sulfonsäure- oder Phosphonsäuregruppen in Betracht. Demgemäß werden als Neutralisationsmittel Basen, wie Alkalimetallhydroxide, Ammoniak oder Amine verwendet. Alkalimetallhydroxide sind nur in beschränktem Maße einsetzbar, da die Alkalimetallionen beim Einbrennen nicht flüchtig sind und durch ihre Unverträglichkeit mit organischen Stoffen den Film trüben und zu Glanzverlusten führen können. Daher sind Ammoniak oder Amine bevorzugt. Im Falle von Aminen werden wasserlösliche tertiäre Amine bevorzugt. Beispielfhaft seien N,N-Dimethylethanolamin oder Aminomethylpropanolamin (AMP) genannt.

[0051] Als Kationen bildende Gruppen kommen primäre, sekundäre oder tertiäre Amine in Betracht. Demgemäß werden als Neutralisationsmittel insbesondere niedermolekulare organische Säuren wie Ameisensäure, Essigsäure oder Milchsäure verwendet.

[0052] Bindemittel, welche Kationen bildende Gruppen enthalten, sind von dem Gebiet der Elektrotauchlacke bekannt. Beispielfhaft sei auf die Patentanmeldungen EP 0 012 463 A 1 oder EP 0 612 818 A1 oder die Patentschrift US 4,071,428 A verwiesen.

[0053] Für den bevorzugten Einsatz der erfindungsgemäß Slurry in der Automobildecklackierung als unpigmentierte Klarlacke werden Polymere oder Oligomere mit Säuregruppen als Ionen bildende Gruppen bevorzugt, da diese sogenannten anionischen Bindemittel in der Regel eine bessere Resistenz gegen Vergilbung als die Klasse der kationischen Bindemittel aufweisen.

[0054] Doch kationische Bindemittel mit in Kationen überführbaren Gruppen wie Aminogruppen sind prinzipiell ebenfalls verwendbar, sofern das Einsatzgebiet deren typische Nebeneigenschaften wie ihre Neigung zur Vergilbung verkraftet.

[0055] Als Bindemittel, welche Anionen bildende Gruppen enthalten, können beliebige Harze mit den vorstehend genannten Säuregruppen verwendet werden. Es ist jedoch wesentlich, daß sie daneben noch weitere Gruppen tragen, die eine Vernetzbarkeit gewährleisten. Erfindungsgemäß werden Hydroxylgruppen bevorzugt.

[0056] Als erfindungsgemäß zu verwendende Oligomere und Polymere dieser Art kommen hydroxylgruppenhaltige, vorzugsweise lineare und/oder verzweigte und/oder blockartig, kammartig und/oder statistisch aufgebaute Poly(meth)acrylate, Polyester, Alkyde, Polyurethane, acylierte Polyurethane, acylierte Polyester, Polylactone, Polycarbonate, Polyether, (Meth)Acrylatdiole oder Polyharnstoffe in Betracht.

[0057] Neben dem Hydroxylgruppen können die Oligomere und Polymere noch andere funktionelle Gruppen wie Acryloyl-, Ether-, Amid-, Imid-, Thio-, Carbonat- oder Epoxidgruppen enthalten, sofern diese nicht die Vernetzungsreaktionen stören.

[0058] Diese Oligomere und Polymere sind dem Fachmann bekannt, und zahlreiche geeignete Verbindungen sind am Markt erhältlich.

[0059] Erfindungsgemäß sind die Polyacrylate, die Polyester, die Alkydharze, die Polyurethane und/oder die acylierten Polyurethane von Vorteil und werden deshalb bevorzugt verwendet.

[0060] Beispiele geeigneter Polyacrylate werden in der europäischen Patentanmeldung EP-A-0 767 185 und den amerikanischen Patentschriften US 5 480 493 A, US 5 475 073 A oder US 5 534 598 A beschrieben. Weitere Beispiele besonders bevorzugter Polyacrylate werden unter der Marke Joncryl[®] vertrieben, wie etwa Joncryl[®] SCX 912 und 922,5. Die Herstellung dieser Polyacrylate ist allgemein bekannt und wird beispielsweise in dem Standardwerk Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, 4. Auflage, Band 14/1, Seiten 24 bis 255, 1961, beschrieben.

[0061] Die Herstellung der erfindungsgemäß bevorzugt verwendeten Polyester und Alkydharze ist allgemein bekannt und wird beispielsweise in dem Standardwerk Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, 3. Auflage, Band 14, Urban & Schwarzenberg, München, Berlin, 1963, Seiten 80 bis 89 und Seiten 99 bis 105, sowie in den Büchern: "Résines Alkydes-Polyesters" von J. Bourry, Paris, Verlag Dunod, 1952, "Alkyd Resins" von C. R. Martens, Reinhold Publishing

Corporation, New York, 1961, sowie "Alkyd Resin Technology" von T. C. Patton, Interscience Publishers, 1962, beschrieben.

[0062] Die erfindungsgemäß besonders bevorzugt zu verwendenden Polyurethane und/oder acylierten Polyurethane werden beispielsweise in den Patentanmeldungen EP 0 708 788 A1, DE 44 01 544 A1 oder DE 195 34 361 A1 beschrieben.

[0063] Die erfindungsgemäße Slurry enthält nichtionische und ionische Verdicker. Hierdurch wird der Neigung der vergleichsweise großen festen und/oder hochviskosen Partikel zur Sedimentation wirksam begegnet.

[0064] Beispiele nichtionischer Verdicker sind Hydroxyethylcellulose und Polyvinylalkohole. Sogenannte, nichtionische Assoziativ-Verdicker sind in vielfältiger Auswahl ebenfalls am Markt verfügbar. Sie bestehen in der Regel aus wasserverdünnbaren Polyurethanen, die Reaktionsprodukte von wasserlöslichen Polyetherdiolen, aliphatischen Diisocyanaten und monofunktionellen hydroxylierten Verbindungen mit organophilem Rest sind.

[0065] Ebenfalls kommerziell erhältlich sind ionische Verdicker. Diese enthalten üblicherweise anionische Gruppen und basieren insbesondere auf speziellen Polyacrylatharzen mit Säuregruppen, die teilweise oder vollständig neutralisiert sein können.

[0066] Beispiele geeigneter, erfindungsgemäß zu verwendender Verdicker sind aus dem Lehrbuch "Lackadditive" von Johan Bielemann, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, Seiten 31 bis 65, bekannt.

[0067] Für die erfindungsgemäße Slurry ist es wesentlich, daß beide der vorstehend beschriebenen Verdicker-Typen hierin enthalten sind. Die Menge der zuzusetzenden Verdicker und das Verhältnis von ionischem zu nichtionischem Verdicker richtet sich nach der gewünschten Viskosität der erfindungsgemäßen Slurry, die wiederum von der benötigten Absetzstabilität und den speziellen Bedürfnissen der Spritzapplikation vorgegeben werden. Der Fachmann kann daher die Menge der Verdicker und das Verhältnis der Verdicker-Typen zueinander anhand einfacher Überlegungen gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Vorversuchen ermitteln.

[0068] Vorzugsweise wird ein Viskositätsbereich von 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s^{-1} und von 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s^{-1} sowie von 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s^{-1} eingestellt.

[0069] Dieses als "strukturviskos" bekannte Viskositätsverhalten beschreibt einen Zustand, der einerseits den Bedürfnissen der Spritzapplikation und andererseits auch den Erfordernissen hinsichtlich Lager- und Absetzstabilität Rechnung trägt: Im bewegten Zustand, wie beispielsweise beim Umpumpen der erfindungsgemäßen Slurry in der Ringleitung der Lackieranlage und beim Versprühen, nimmt die erfindungsgemäße Slurry einen niederviskosen Zustand ein, der eine gute Verarbeitbarkeit gewährleistet. Ohne Scherbeanspruchung hingegen steigt die Viskosität an und gewährleistet auf diese Weise, daß der bereits auf dem zu lackierenden Substrat befindliche Lack eine verringerte Neigung zum Abfließen an senkrechten Flächen zeigt ("Läuferbildung") hat. In gleicher Weise führt die höhere Viskosität im unbewegten Zustand, wie etwa bei der Lagerung, dazu, daß ein Absetzen der festen und/hochviskosen Partikel größtenteils verhindert wird oder ein Wiederaufziehen der während der Lagerzeit nur schwach abgesetzten erfindungsgemäßen Pulverslurry gewährleistet ist.

[0070] Die Partikel der erfindungsgemäßen Slurry können neben den vorstehend beschriebenen wesentlichen Bestandteilen Additive enthalten, wie sie in Klarlacken üblicherweise verwendet werden. Hierbei ist es wesentlich, daß diese Additive die Glasübergangstemperatur T_g der Bindemittel nicht wesentlich absenken.

[0071] Beispiele geeigneter Additive sind Polymere, Katalysatoren für die Vernetzung, Entlüftungsmittel, Entschäumer, Haftvermittler, Additive zur Verbesserung der Untergrundbenetzung, Additive zur Verbesserung der Oberflächen-glätte, Mattierungsmittel, Lichtschutzmittel, Korrosionsinhibitoren, Biozide, Flammenschutzmittel oder Polymerisationsinhibitoren, insbesondere Photoinhibitoren, wie sie in dem Buch "Lackadditive" von Johan Bielemann, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, beschrieben werden.

[0072] Der erfindungsgemäßen Slurry können im Film einvernetzbare Verlaufshilfsmittel, Reaktivverdünner oder vernetzende Komponenten zugesetzt werden. Wichtig ist jedoch, daß diese Komponenten sich bevorzugt in der äußeren, wässrigen Phase der erfindungsgemäßen Slurry befinden und nicht in der dispersen organischen Phase, wo sie eine Absenkung der Glasübergangstemperatur T_g und damit eine Koaleszenz oder Koagulation von gegebenenfalls abgesetzten Partikeln bewirken würden.

[0073] Beispiele für geeignete Verbindungen dieser Art sind Polyole. Beispiele geeigneter Polyole sind stellungsisomere Diethyloctandiole oder Hydroxylgruppen enthaltende hyperververzweigte Verbindungen oder Dendrimere oder Hydroxylgruppen enthaltende Metathesepolymere, wie sie in den Patentanmeldungen DE 198 09 643 A1, DE 198 40 605 A1 oder DE 198 05 421 A1 beschrieben werden.

[0074] Erfindungsgemäß ist es von Vorteil, die erfindungsgemäße Slurry mit Hilfe des nachstehend beschriebenen Verfahrens herzustellen.

[0075] Bei dem bevorzugten Verfahren werden die ionisch stabilisierbaren Bindemittel und die Vernetzungsmittel sowie gegebenenfalls die Additive in organischer Lösung gemischt und zusammen mit Hilfe von Neutralisationsmitteln in Wasser nach dem Sekundärdispersionsverfahren dispergiert. Sodann wird mit Wasser unter Rühren verdünnt. Es bildet sich zunächst eine Wasser-in-Öl-Emulsion aus, die bei weiterer Verdünnung in eine Öl-in-Wasser-Emulsion umschlägt. Dieser Punkt wird im allgemeinen bei Festkörpergehalten von $< 50 \text{ Gew.-%}$, bezogen auf die Emulsion, erreicht und ist äußerlich an einem stärkeren Abfall der Viskosität während der Verdünnung erkennbar.

[0076] Die so erhaltene, noch lösemittelhaltige Emulsion wird anschließend durch azeotrope Destillation von Lösemitteln befreit (Strippen).

[0077] Die Destillationstemperatur richtet sich in erster Linie nach der Glasübergangstemperatur T_g des Bindemittels. Um Koagulate, d. h. ein Verfließen der erfindungsgemäß nur geringfügig stabilisierten Partikel zu einer separaten kontinuierlichen organischen Phase während der Destillation zu vermeiden, ist es wesentlich, die Destillationstemperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur T_g zu halten. Die Glasübergangstemperatur ist ersatzweise auch über die Mindestfilmbildetemperatur der Dispersion beschreibbar. Die Mindestfilmbildetemperatur kann ermittelt werden, indem die Dispersion mittels einer Rakel auf eine Glasplatte aufgezogen und auf einem Gradientenofen erwärmt wird. Die Temperatur, bei der die pulverförmige Schicht verfilmt, wird als Mindestfilmbildetemperatur bezeichnet. Ergänzend wird auf

Römpp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998 "Mindestfilmbildetemperatur", Seite 391, verwiesen.

[0078] Es ist von Vorteil, wenn die Mindestfilmbildetemperatur der Bindemittel mindestens 0°C, bevorzugt mindestens 10, besonders bevorzugt mindestens 15, ganz besonders bevorzugt mindestens 20 und insbesondere mindestens 25°C beträgt.

[0079] Es ist außerdem von Vorteil, wenn die zu entfernenden Lösemittel bei einer Destillationstemperatur unterhalb 70°C, bevorzugt unterhalb 50°C und insbesondere unterhalb 40°C abdestilliert werden. Gegebenenfalls wird der Destillationsdruck hierbei so gewählt, daß bei höhersiedenden Lösemitteln dieser Temperaturbereich eingehalten wird.

[0080] Im einfachsten Fall kann die azeotrope Destillation dadurch bewerkstelligt werden, daß man die Emulsion bei Raumtemperatur im offenen Gefäß während mehrerer Tage rührt. Im bevorzugten Fall wird die lösemittelhaltige Emulsion in einer Vakuumdestillation von den Lösemitteln befreit.

[0081] Die abgedunstete oder abdestillierte Menge an Wasser und Lösemitteln werden zur Vermeidung von hohen Viskositäten durch Wasser ersetzt. Die Zugabe des Wassers kann vorher, nachher oder auch während des Abdunstens oder der Destillation durch portionsweise Zugabe erfolgen.

[0082] Nach Verlust der Lösemittel steigt die Glasübergangstemperatur T_g der dispergierten Teilchen an, und es bildet sich anstelle der bisherigen lösemittelhaltigen Emulsion (flüssig-in-flüssig-Dispersion) eine fest-in-flüssig-Dispersion oder die erfindungsgemäße Slurry aus.

[0083] Die Partikel der erfindungsgemäßen Slurry können im nassen Zustand noch mechanisch zerkleinert werden, was als Naßvermahlung bezeichnet wird. Vorzugsweise werden hierbei Bedingungen angewandt, daß die Temperatur des Mahlguts 70, bevorzugt 60 und insbesondere 50°C nicht überschreitet. Vorzugsweise beträgt der spezifische Energieeintrag während des Mahlprozesses 10 bis 1.000, bevorzugt 15 bis 750 und insbesondere 20 bis 500 Wh/g.

[0084] Für die Naßvermahlung können die unterschiedlichsten Vorrichtungen angewandt werden, die hohe oder niedrige Scherfelder erzeugen.

[0085] Beispiele geeigneter Vorrichtungen, die niedrige Scherfelder erzeugen, sind übliche und bekannte Rührkessel, Spalthomogenisatoren, Microfluidizer oder Dissolver.

[0086] Beispiele geeigneter Vorrichtungen, die hohe Scherfelder erzeugen, sind übliche und bekannte Rührwerksmühlen oder Inline-Dissolver.

[0087] Besonders bevorzugt werden die Vorrichtungen, die hohe Scherfelder erzeugen, angewandt. Von diesen sind die Rührwerksmühlen erfindungsgemäß besonders vorteilhaft und werden deshalb ganz besonders bevorzugt verwendet.

[0088] Generell wird bei der Naßvermahlung die Slurry mit Hilfe geeigneter Vorrichtungen, wie Pumpen, den vorstehend beschriebenen Vorrichtungen zugeführt und im Kreis hiehrüber gefahren, bis die gewünschte Teilchengröße erreicht ist und die erfindungsgemäße Slurry resultiert.

[0089] Aus energetischen Gründen ist es insbesondere von Vorteil, wenn die zu vermahlende Slurry nur einen Teil, vorzugsweise 5 bis 90, bevorzugt 10 bis 80 und insbesondere 20 bis 70 Gew.-% der in der erfindungsgemäßen Slurry enthaltenen, vorstehend beschriebenen Verdicker enthält. Sofern diese Variante des bevorzugten Verfahrens angewandt wird, ist die restliche Menge an Verdicker nach der Naßvermahlung zuzusetzen, wodurch die erfindungsgemäße Slurry resultiert.

[0090] Die erfindungsgemäße Slurry weist vorteilhafterweise einen Festkörpergehalt von 10 bis 60 Gew.-%, insbesondere von 20 bis 50 Gew.-%, auf.

[0091] Die erfindungsgemäße Slurry kann noch vor ihrer Verwendung filtriert werden. Hierfür werden die üblichen und bekannten Filtrationsvorrichtungen und Filter verwendet, wie sie auch für die Filtration der bekannten Pulverlack-Slurries in Betracht kommen.

[0092] Die Maschenweite der Filter kann breit variieren und richtet sich in erster Linie nach der Teilchengröße und der Teilchengrößenverteilung der Partikel der erfindungsgemäßen Slurry. Der Fachmann kann daher die geeigneten Filter leicht anhand dieses physikalischen Parameters ermitteln. Beispiele geeigneter Filter sind Beutelfilter. Diese sind am Markt unter den Marken Pong® oder Cuno® erhältlich. Vorzugsweise werden Beutelfilter mit den Maschenweiten 10 bis 50 µm verwendet, beispielsweise Pong® 10 bis Pong® 50.

[0093] Hierbei zeigt sich der weitere besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Slurry, nämlich daß sie selbst dann problemlos filtriert werden kann, wenn bei der Naßvermahlung die Mindestfilmbildetemperatur der hierin enthaltenen Partikel überschritten wurde.

[0094] Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Klarlackierungen wird die erfindungsgemäße Slurry auf das zu beschichtende Substrat appliziert. Hierbei brauchen keine besonderen Maßnahmen ergriffen zu werden, sondern die Applikation kann nach den üblichen und bekannten Verfahren erfolgen, was ein weiterer besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Slurry ist.

[0095] Nach ihrer Applikation trocknet die erfindungsgemäße Slurry problemlos auf und zeigt bei der Verarbeitungstemperatur, in der Regel bei Raumtemperatur, kein Verfilmen. D.h., die als Naßschicht applizierte erfindungsgemäße Slurry lüftet bei Raumtemperatur oder leicht erhöhten Temperaturen unter Wasserabgabe ab, ohne daß die darin enthaltenen Partikel ihre ursprüngliche feste oder hochviskose Form verändern. Die pulverförmige feste Film läßt das Restwasser leichter Abdampfen als ein verfließender Naßfilm. Dadurch wird die Gefahr von im gehärteten Film eingeschlossenen Blasen von verdampftem Wasser ("Kochen") vermindert. Außerdem ist die Neigung zum "mudcracking" ausgesprochen gering. Überraschend ist hierbei der Befund, daß die erfindungsgemäßen Slurries eine umso geringere Neigung zu "mudcracking" haben, je höher ihre Partikelgrößen sind.

[0096] In dem nachfolgenden Einbrennschritt wird die nun weitgehend wasserfreie Pulverschicht geschmolzen und zur Vernetzung gebracht. In manchen Fällen kann es von Vorteil sein, den Verlaufprozess und die Vernetzungsreaktion mit einem zeitlichen Versatz ablaufen zu lassen, indem ein Stufenheizprogramm oder eine sogenannte Aufheizrampe gefahren wird. Die geeigneten Vernetzungstemperaturen liegen zwischen 120 und 160°C. Die entsprechende Einbrennzeit liegt zwischen 20 und 60 Minuten.

[0097] Die hierbei resultierende erfindungsgemäße Klarlackierung weist hervorragende anwendungstechnische Eigen-

schaften auf. So haftet die erfindungsgemäße Klarlackierung fest auf allen üblichen und bekannten farb- und/oder effektgebenden Basislacklackierungen oder auf Substraten wie Metall, Glas, Holz oder Kunststoff. Sie ist von hohem Glanz, glatt, kratzfest, witterungsbeständig und frei von Störungen wie Kochern. Außerdem kommt sie aufgrund ihres vorteilhaften Eigenschaftsprofils auch für Anwendungen außerhalb der Automobillackierung in Betracht, insbesondere für die industrielle Lackierung, inklusive Coil Coating, Container Coating und Beschichtung oder Imprägnierung von elektrotechnischen Bauteilen, sowie für die Lackierung von Möbeln, Fenstern, Türen und Bauwerken im Innen- und Außenbereich. Vor allem aber zeigt die erfindungsgemäße Klarlackierung kein Weißanlaufen nach der Feuchtebelastung mehr. Daher sind auch die erfindungsgemäßen farb- und/oder effektgebenden Mehrschichtlackierungen, die mindestens eine erfindungsgemäße Klarlackierung enthalten, von besonders hohem Gebrauchswert und besonders langer Lebensdauer.

Beispiele

Herstellbeispiel 1

Die Herstellung eines Lösungspolyacrylatharzes als Bindemittel

[0098] 442,84 Teile Methylethylketon (MEK) wurden in einem Reaktionsgefäß vorgelegt und auf 80°C erwärmt. Zu der Vorlage wurden bei 80°C binnen 4 h über zwei getrennte Zulaufbehälter der Initiator, bestehend aus 47,6 Teilen TBPEH (tert-Butylperethylhexanoat) und 33,5 Teilen MEK, und die Monomerenmischung, bestehend aus 183,26 Teilen tert-Butylacrylat, 71,4 Teilen n-Butylmethacrylat, 95,2 Teilen Cyclohexylmethacrylat, 121,38 Teilen Hydroxyethylmethacrylat und 4,76 Teilen Acrylsäure, zudosiert. Die Reaktionsmischung wurde noch für weitere 1,5 h bei 80°C gehalten. Anschließend wurden im Vakuum wurden bei 500 mbar ein Teil der flüchtigen Komponenten der Reaktionsmischung während 5 h abgezogen, bis der Festkörpergehalt bei 70 Gew.-% lag. Danach ließ man auf 50°C erkalten und trug die Harzlösung aus.

[0099] Die Harzlösung wies die folgenden Kennzahlen auf:

Festkörper: 70,2% (1 h bei 130°C)

Viskosität: 4,8 dPas (Platte-Kegel-Viskosimeter, bei 23°C; 55%-ige Lösung, mit Xylol verdünnt)

Säurezahl: 43,4 mg KOH/g Festharz

Herstellbeispiel 2

Die Herstellung eines blockierten Polyisocyanats als Vernetzungsmittel (A)

[0100] 534 Teile Desmodur® N 3300 (handelsübliches Trimeres von Hexamethylen-diisocyanat der Firma Bayer AG) und 200 Teile MEK wurden vorgelegt und auf 40°C erwärmt. Anschließend gab man unter Kühlung 100 Teile 3,5-Dimethylpyrazol hinzu, wonach eine exotherme Reaktion eintrat. Nach dem Abklingen der Exothermie wurden unter Kühlung weitere 100 Teile 3,5-Dimethylpyrazol hinzugegeben. Nach dem erneuten Abklingen der Exothermie wurden noch weitere 66 Teile 3,5-Dimethylpyrazol hinzugegeben. Anschließend wurde die Kühlung langsam gestoppt, worauf sich die Reaktionsmischung langsam auf 80°C erwärmte. Die Reaktionsmischung wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis ihr Isocyanatgehalt auf < 0,1% gesunken war. Anschließend wurde das Reaktionsprodukt abgekühlt und ausgetragen. Das blockierte Polyisocyanat (A) wies einen Festkörpergehalt von 80 Gew.-% (1 h bei 130°C) und eine Viskosität von 3,4 dPas (70%-ig in MEK; Platte-Kegel-Viskosimeter bei 23°C) auf.

Herstellbeispiel 3

Die Herstellung eines blockierten Polyisocyanats als Vernetzungsmittel (B)

[0101] 837 Teile Isophorondiisocyanat wurden in einem geeigneten Reaktionsgefäß vorgelegt und mit 0,1 Teilen Dibutylzinndilaurat versetzt. Sodann ließ man eine Lösung aus 168 Teilen Trimethylolpropan und 431 Teilen MEK langsam zulaufen. Durch die exotherme Reaktion stieg die Temperatur an. Nachdem 80°C erreicht waren, wurde die Temperatur durch äußere Kühlung konstant gehalten, und der Zulauf wurde gegebenenfalls leicht gedrosselt. Nach Ende des Zulaufs hielt man noch für ca. 1 Stunde auf dieser Temperatur, bis der Isocyanatgehalt des Festkörpers 15,7% (bezogen auf NCO-Gruppen) erreicht hatte. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch auf 40°C gekühlt, und es wurde eine Lösung von 362 Teilen 3,5-Dimethylpyrazol in 155 Teilen MEK innerhalb 30 Minuten zugegeben. Nachdem das Reaktionsgemisch sich durch die Exothermie auf 80°C erwärmt hatte, hielt man die Temperatur für 30 Minuten konstant, bis der NCO-Gehalt auf kleiner 0,1% abgesunken war. Sodann fügte man 47 Teile n-Butanol zu der Reaktionsmischung hinzu, hielt für weitere 30 Minuten bei 80°C und trug sie nach kurzer Kühlung aus.

[0102] Das Reaktionsprodukt wies einen Festgehalt von 69,3% (1 h bei 130°C) auf.

Die Beispiel 1

Die Herstellung einer erfindungsgemäßen Pulverklarlack-Slurry

[0103] 321,4 Teile der Bindemittellösung gemäß dem Herstellbeispiel 1, 57,9 Teile der Vernetzungsmittellösung (B) gemäß Herstellbeispiel 3 und 120,7 Teile der Vernetzungsmittellösung (A) gemäß Herstellbeispiel 2 wurden bei Raumtemperatur in einem offenen Rührgefäß 15 min lang unter Rühren vermischt. Man fügte sodann 7,2 Teile Cyagard® 1164 (UV-Absorber der Firma Cytec), 2,2 Teile Tinuvin® flüssig 123 (sterisch gehindertetes Amin "HALS" der Firma Ciba Geigy), 3 Teile N,N-Dimethylethanolamin, 1,8 Teile Benzoin und 0,6 Teile Dibutylzinndilaurat hinzu und rührt für wei-

DE 100 40 223 A 1

tere 2 h bei Raumtemperatur. Sodann verdünnte man die Mischung mit 225,7 Teilen deionisiertem Wasser in kleinen Portionen. Nach einer Zwischenpause von 15 min. wurden weitere 260 Teile deionisiertes Wasser zugegeben. Es bildete sich eine Emulsion mit einem theoretischen Festkörpergehalt von 37%.

[0104] Die Emulsion wurde mit 283 Teilen deionisiertem Wasser verdünnt, und es wurde am Rotationsverdampfer unter Vakuum die gleiche Menge eines Gemisches aus flüchtigen organischen Lösemitteln und Wasser abgezogen bis der Festkörpergehalt wieder bei 37 Gew.-% lag (1 h bei 130°C), wodurch eine Slurry resultierte.

[0105] Zur Einstellung des gewünschten Viskositätsverhaltens wurden zu 1.000 Teilen der Slurry 22,6 Teile Acrysol® RM-8W (handelsüblicher Verdicker der Firma Rohm & Haas) und 6,5 Teile Viscalex® HV 30 (handelsüblicher Verdicker der Firma Allied Colloids) hinzu gegeben. Die resultierende Pulverklarlack-Slurry wies die folgenden Kennzahlen auf:

Festkörper (1 h bei 130°C): 36,6%

Partikelgröße: 6,4 µm (D 50; Laserbeugungsmessgerät der Firma Malvern)

Viskositätsverhalten: 1920 mPas bei einer Scherrate von 10 s⁻¹

760 mPas bei einer Scherrate von 100 s⁻¹

230 mPas bei einer Scherrate von 1000 s⁻¹

Vergleichsversuch V 1

Die Herstellung einer nicht erfindungsgemäßen Pulverklarlack-Slurry

[0106] 301,6 Teile der Bindemittellösung gemäß Herstellbeispiel 1 und 217,4 Teile der Vernetzungsmittellösung (B) gemäß Herstellbeispiel 3 wurden wie in Beispiel 1 beschrieben miteinander vermischt. Dann fügte man 7,2 Teile Cyagard® 1146 (UV-Absorber der Firma Cytotec), 2,2 Teile Tinuvin® 123, 2,8 Teile N,N-Dimethylethanolamin, 1,8 Teile Benzoin und 0,6 Teile Dibutylzinndilaurat hinzu. Nach 2 Stunden Rühren gab man 207 Teile deionisiertes Wasser in kleinen Portionen zu und verdünnte die resultierende Mischung 15 min später mit weiteren 260 Teilen deionisiertem Wasser. Es resultierte eine Emulsion mit einem theoretischen Festkörpergehalt von 37 Gew.-%.

[0107] Die Emulsion wurde mit 320,6 Teile deionisiertem Wasser weiter verdünnt, und es wurde am Rotationsverdampfer unter Vakuum die gleiche Menge eines Gemisches aus flüchtigen organischen Lösemitteln und Wasser abgezogen, bis der Festkörpergehalt wieder 37 Gew.-% erreichte (1 h bei 130°C).

[0108] Zur Einstellung des geeigneten Viskositätsverhaltens wurden zu 1.000 Teilen der Slurry 22,6 Teile Acrysol® RM-8W (handelsüblicher Verdicker der Firma Rohm & Haas) und 6,5 Teile Viscalex® HV 30 (handelsüblicher Verdicker der Firma Allied Colloids) hinzugegeben.

[0109] Die resultierende Pulverklarlack-Slurry wies die folgenden Kennzahlen auf:

Festkörper (1 h bei 130°C): 36,4%

Partikelgröße: 7,2 µm (D 50; Laserbeugungsmessgerät der Firma Malvern)

Viskositätsverhalten: 1405 mPas bei einer Scherrate von 10 s⁻¹

690 mPas bei einer Scherrate von 100 s⁻¹

265 mPas bei einer Scherrate von 1000 s⁻¹

Beispiel 2 und Vergleichsversuch V 2

Die Herstellung einer erfindungsgemäßen (Beispiel 2) und einer nicht erfindungsgemäßen (Vergleichsversuch V 2) Klarlackierung

[0110] In einer ersten Versuchsreihe zur Applikation der erfindungsgemäßen Pulverklarlack-Slurries des Beispiels 1 und des Vergleichsversuchs V 1 wurde ein sogenannter integrierter Aufbau vorbereitet, der nachfolgend für den Metallicfarbton "Meteorgrau" beschrieben wird:

Auf mit handelsüblichem Elektrotacklack kathodisch beschichteten Stahlfeln wurde mit einer Becherpistole zunächst eine Funktionsschicht (Ecoprime® Meteorgrau; BASF Coatings AG) appliziert. Nach 5-minütigem Ablüften bei Raumtemperatur wurde auf diese Schicht in gleicher Weise ein meteorgrauer Wassermetallic-Basislack (Ecostar® Meteorgrau; BASF Coatings AG) appliziert und anschließend für 5 min bei 80°C vorgetrocknet.

[0111] Nach Abkühlen der Tafeln wurden in gleicher Weise die erfindungsgemäßen Pulverklarlack-Slurries des Beispiels 1 und des Vergleichsversuchs V 1 appliziert. Hiernach ließ man die Tafeln zunächst 5 min ablüften und anschließend 15 min lang bei 40°C vortrocknen. Dann wurden sie während 30 min bei 145°C eingebrannt.

[0112] Es resultierten eine erfindungsgemäße (Beispiel 2) und eine nicht erfindungsgemäße (Vergleichsversuch V 2) Wassermetallic-Gesamtackierung in dem Farbton "Meteorgrau". Die applizierten Naßschichten waren so gewählt worden, daß nach dem Einbrennen die Trockenschichtdicken für die Funktionsschicht und den Wassermetallic-Basislack jeweils bei 15 µm lagen. Die erfindungsgemäße (Beispiel 2) und die nicht erfindungsgemäße (Vergleichsversuch V 2) Klarlackierung hatten eine Schichtdicke von jeweils 40 bis 45 µm. Die Tabelle gibt einen Überblick über wichtige anwendungstechnische Eigenschaften der Klarlackierungen.

[0113] Die erste Versuchsreihe wurde wiederholt, nur daß bei der zweiten Versuchsreihe die Pulverklarlack-Slurries des Beispiels 1 und des Vergleichsversuchs V 1 in der Form eines Keils aufgetragen wurden, sodaß Trockenschichtdicken der Klarlackierungen von 20 bis 100 µm resultierten. Die Tabelle gibt Auskunft über die Grenze der Kocherstabilität.

[0114] Die in der Tabelle angegebenen Versuchsergebnisse belegen, daß die Klarlackierung des Vergleichsversuchs V 2 zwar eine hohe Kocherstabilität aufweist, indes beim Heißwassertest weiß anläuft. Dagegen weist die Klarlackierung des Beispiels 2 einen höheren Glanz, eine höhere Brillanz und eine vergleichbare Kocherstabilität auf, beim Heißwassertest läuft sie jedoch nicht weiß an.

DE 100 40 223 A 1

Tabelle

Die anwendungstechnischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen (Beispiel 2) und der nicht erfindungsgemäßen (Vergleichsversuch V 2) Klarlackierung

Eigenschaften	Vergleichsversuchs V 2	Beispiel 2
Trockenschichtdicke	40 - 45 μm	44-48 μm
Glanz bei 20° ¹⁾	78	85
Haze ¹⁾	80	25
Aussehen	glänzend	brilliant
Verlauf	gut	sehr gut
Kochergrenze	70 μm	65 μ
Mudcracking	nein	nein
Weißanlaufen im Heißwassertest ²⁾	ja	nein

1) Meßgerät, Hersteller Fa. Byk;

2) nach Lagerung der Tafeln in 90°C heißem Wasser; zur Beurteilung wurden die Ränder mit einem 1 cm breiten Klebstreifen geschützt; nach Entfernen am Testende konnten Schädigungen an der ungeschützten Fläche besser erkannt werden.

Patentansprüche

1 Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, enthaltend feste und/oder hochviskose, unter Lagerungs- und Anwendungsbedingungen dimensionsstabile Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 μm und einer maximalen Teilchengröße von 30 μm , wobei die Partikel mindestens ein Bindemittel und mindestens ein Vernetzungsmittel enthalten, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Vernetzungsmittel

(A) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das weiche Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, und

(B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das harte Segmente in das dreidimensionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden,

oder alternativ

(A/B) mindestens ein Vernetzungsmittel, durch das sowohl weiche als auch harte Segmente in das dreidimen-

- sionale Netzwerk der Klarlackierung eingeführt werden, verwendet wird oder werden.
- 2 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den weichmachenden Segmenten um Molekülbausteine handelt, die als Bestandteil von dreidimensionalen Netzwerken deren Glasübergangstemperatur T_g erniedrigen, und bei den harten Segmenten um Molekülbausteine handelt, die als Bestandteil von dreidimensionalen Netzwerken deren Glasübergangstemperatur T_g erhöhen
- 3 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Molekülbausteine zweibindige organische Reste sind
- 4 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die weichen zweibindigen organischen Reste substituierte oder unsubstituierte, lineare oder verzweigte Alkandiyl-Reste mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen sind.
- 5 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die harten zweibindigen organischen Reste substituierte oder unsubstituierte Cycloalkandiyl-Reste mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen sind
- 6 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzungsmittel (A), (B) und/oder (A/B) blockierte Polyisocyanate verwendet werden.
- 7 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als blockierte Polyisocyanate (A) Isocyanurat-, Biuret-, Allophanat-, Iminooxadiazindion-, Urethan-, Carbodiimid-, Harnstoff und/oder Uretidiongruppen enthaltende Oligomere von Hexamethylen-diisocyanat verwendet werden.
- 8 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als blockierte Polyisocyanate (B) Isocyanurat-, Biuret-, Allophanat-, Iminooxadiazindion-, Urethan-, Carbodiimid-, Harnstoff und/oder Uretidiongruppen enthaltende Oligomere von Isophorondiisocyanat verwendet werden.
- 9 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Blockierungsmittel
- Phenole wie Phenol, Cresol, Xylenol, Nitrophenol, Chlorphenol, Ethylphenol, t-Butylphenol, Hydroxybenzoesäure, Ester dieser Säure oder 2,5-di-tert.-Butyl-4-hydroxytoluol;
 - Lactame, wie ϵ -Caprolactam, δ -Valerolactam, γ -Butyrolactam oder β -Propiolactam;
 - aktive methylenische Verbindungen, wie Diethylmalonat, Dimethylmalonat, Acetessigsäureethyl- oder -methylester oder Acetylaceton;
 - Alkohole wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, t-Butanol; n-Amylalkohol, t-Amylalkohol, Laurylalkohol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, Ethylenglykolmonopropylether, Diethylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Propylenglykolmonomethylether, Methoxymethanol, Trimethylolpropan, Glycerin, Glykolsäure, Glykolsäureester, Milchsäure, Milchsäureester, Methylolharnstoff, Methylolmelamin, Diacetonalkohol, Ethylenchlorhydrin, Ethylenbromhydrin, 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,4-Cyclohexyldimethanol oder Acetocyanhydrin;
 - Mercaptane wie Butylmercaptan, Hexylmercaptan, t-Butylmercaptan, t-Dodecylmercaptan, 2-Mercapto-benzothiazol, Thiophenol, Methylthiophenol oder Ethylthiophenol;
 - Säureamide wie Acetoanilid, Acetoanisidinamid, Acrylamid, Methacrylamid, Essigsäureamid, Stearinsäureamid oder Benzamid;
 - Imide wie Succinimid, Phthalimid oder Maleimid;
 - Amine wie Diphenylamin, Phenyl-naphthylamin, Xylidin, N-Phenylxylidin, Carbazol, Anilin, Naphthylamin, Dibutylamin oder Butylphenylamin;
 - Imidazole wie Imidazol oder 2-Ethylimidazol;
 - Harnstoffe wie Harnstoff, Thioharnstoff, Ethylenharnstoff, Ethylenthioharnstoff oder 1,3-Diphenylharnstoff;
 - Carbamate wie N-Phenylcarbamidsäurephenylester oder 2-Oxazolidon;
 - Imine wie Ethylenimin;
 - Oxime wie Acetonoxim, Formaldoxim, Acetaldoxim, Acetoxim, Methylthylketoxim, Diisobutylketoxim, Diacetylmonoxim, Benzophenonoxim oder Chlorhexanoxime;
 - Salze der schwefeligen Säure wie Natriumbisulfit oder Kaliumbisulfit;
 - Hydroxamsäureester wie Benzylmethacrylohydroxamat (BMH) oder Allylmethacrylohydroxamat; oder
 - substituierte Pyrazole oder Triazole; sowie
 - Gemische dieser Blockierungsmittel
- 10 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß man als substituierte Pyrazole (xvi) 3,4-Dimethyl- und/oder 3,5-Dimethylpyrazol und als Gemisch (xvii) 3,4-Dimethyl- und/oder 3,5-Dimethylpyrazol und Trimethylolpropan verwendet
- 11 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Festkörpergehalt von 10 bis 60 Gew.-%, insbesondere 20 bis 50 Gew.-%, hat.
- 12 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die mittlere Teilchengröße der festen sphärischen Partikel bei 3 bis 15 μm liegt
- 13 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß hierin ionische Verdicker und nichtionische Assoziativ-Verdicker enthalten sind
- 14 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die festen sphärischen Partikel Polyole als Bindemittel enthalten.
- 15 Pulverklarlack-Slurry nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie Polyacrylate als Bindemittel enthalten
- 16 Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g, einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g und eine Viskosität von (i) 50 bis 1000 mPas bei einer Scherrate von 1000 s^{-1} , (ii) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s^{-1} und (iii) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s^{-1} aufweist

DE 100 40 223 A 1

17 Die Pulverklarlack-Slurry nach einem der Ansprüche 1 bis 16 dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Mindestfilmbildetemperatur von mehr als 20°C, insbesondere mehr als 30°C, aufweist.

18 Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17 für die Herstellung von Klariackierungen für die Automobilerst- und die Automobilreparaturlackierung, die Lackierung von Möbeln, Fenster, Türen und Bauwerken im Innen- und Außenbereich sowie die industrielle Lackierung, inklusive Coil Coating, Container Coating und Beschichtung oder Imprägnierung von elektrotechnischen Bauteilen

19 Klariackierung und mehrschichtige farb- und/oder effektgebende Lackierung, herstellbar unter Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65